



LIEFERPROGRAMM

# **Zellige - Elastomerwerkstoffe**

Inh. Marius Plaza  
Bahnhofstr. 49  
87719 Mindelheim

Tel.: 08261/738188  
Fax: 08261/738189  
Mobil: 0173/9102470  
e-Mail: [mplaza@t-online.de](mailto:mplaza@t-online.de)

## ZELLIGE ELASTOMERE

Die folgenden Qualitäten sind kurzfristig aus Werksvorrat lieferbar:  
Abschnitte - Streifen - Zuschnitte  
Teile plotter- oder wasserstrahl-geschnitten  
oder als Stanzteil  
oder auch selbstklebend

Bezeichnung: **Inducon S 150 dunkelgrau**  
Format m: 1 m breit  
Stärken mm: 1,3, 3, 6

Bezeichnung: **Inducon S 230 dunkelgrau**  
Format m: 1 m breit  
Stärken mm: 0,6, 0,8 1, 1,3, 1,6, 2, 3, 5

Bezeichnung: **Moosgummi CR helll**  
Format m: 1 x 1  
Stärken mm: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20

Bezeichnung: **Moosgummi EPDM dkl-grau**  
Format m: 2 x 1  
Stärken mm: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25

Bezeichnung: **Moosgummi NBR 761 dkl-grau**  
Format m: 1 x 1  
Stärken mm: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20

Bezeichnung: **Moosgummi NEO dkl-grau**  
Format m: 1 x 1  
Stärken mm: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25

Bezeichnung: **Moosgummi NK dkl-grau**  
Format m: 1 x 1  
Stärken mm: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40

## ZELLIGE ELASTOMERE

Die folgenden Qualitäten sind kurzfristig aus Werksvorrat lieferbar:  
Abschnitte - Streifen - Zuschnitte  
Teile plotter- oder wasserstrahl-geschnitten  
oder als Stanzteil  
oder auch selbstklebend

Bezeichnung:	<b>PUR RG 350 zellig</b>
Format m:	0,5 x 0,25
Stärken mm:	1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 50
Bezeichnung:	<b>Silikonschaum hell Platten</b>
Format m:	1 x 1
Stärken mm:	2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25
Bezeichnung:	<b>Silikonschaum hell Rollen</b>
Format m:	10 x 1
Stärken mm:	2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12
Bezeichnung:	<b>Cellasto® MH24-35 RG 350 Vulkollan zellig</b>
Format m:	0,5 x 0,25
Stärken mm:	1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50
Bezeichnung:	<b>Cellasto® MH24-45 RG 450 Vulkollan zellig</b>
Format m:	0,5 x 0,25
Stärken mm:	1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40
Bezeichnung:	<b>Zellkautschuk CR Platten</b>
Format m:	1,6 x 1
Stärken mm:	2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40
Bezeichnung:	<b>Zellkautschuk CR Rollen</b>
Format m:	4,8 + 10 x 1
Stärken mm:	2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

## ZELLIGE ELASTOMERE

Die folgenden Qualitäten sind kurzfristig aus Werksvorrat lieferbar:  
Abschnitte - Streifen - Zuschnitte  
Teile plotter- oder wasserstrahl-geschnitten  
oder als Stanzteil  
oder auch selbstklebend

Bezeichnung: **Zellkautschuk EPDM Platten**  
Format m: 1,6 x 1  
Stärken mm: 2, 2,5, 3, 4, 4,5, 5, 6, 8, 10, 12, 15,  
20, 25, 30, 35, 40, 50

Bezeichnung: **Zellkautschuk EPDM Rollen**  
Format m: 10 + 20 + 30 x 1  
Stärken mm: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Bezeichnung: **Zellkautschuk EPDM POR 304**  
Format m: 2,0 x 1 + Rollen 1 m breit  
Stärken mm: 2, 3, 4, 4,5, 5, 6, 8, 10, 12, 15,  
20, 25, 30, 40

Bezeichnung: **Zellkautschuk EPDM 75-00**  
Format m: 2 x 1  
Stärken mm: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15,  
20, 25, 30, 40, 50

Bezeichnung: **Zellkautschuk NBR Platten**  
Format m: 1,6 x 1  
Stärken mm: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15,  
20, 25, 30, 35, 40, 50

Bezeichnung: **Zellkautschuk NBR/SBR - 150/B2**  
Format m: 10 + 20 x 1  
Stärken mm: 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15,  
20, 25, 30

## **ZELLIGE ELASTOMERE**

Die folgenden Qualitäten sind kurzfristig aus Werksvorrat lieferbar:  
Abschnitte - Streifen - Zuschnitte  
Teile plotter- oder wasserstrahl-geschnitten  
oder als Stanzteil  
oder auch selbstklebend

Bezeichnung: **Zellkautschuk NR 2**  
Format m: 1,5 x 1  
Stärken mm: 8, 10, 15, 20, 25, 30

Bezeichnung: **Zellkautschuk NR 2 Rollen**  
Format m: 10 x 1  
Stärken mm: 2, 3, 4, 5, 6, 12

Andere nicht aufgeführte Qualitäten, Ausführungen oder Formate auf Anfrage.

## **SONDERWERKSTOFFE ZELLIG**

Bezeichnung: **PE-Schaum 1130, RG 33 anthrazit**  
Format m: 1 m breit  
Stärken mm: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Bezeichnung: **PE-Schaum 1130, RG 33 weiß**  
Format m: 1 m breit oder 2 x 1 m  
Stärken mm: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

Andere nicht aufgeführte Qualitäten, Ausführungen oder Formate auf Anfrage.

**ZELLIGE WERKSTOFFE Technisches Datenblatt**

**Werkstoffbezeichnung**

Beständigkeit: 1=sehr gut / 2=gut

3 = bedingt / 4 = nicht empfohlen

Farbe

Zellart

Temperatur

Raumgewicht

Bemerkungen

Öl Benzin Säure Lauge Ozon

°C

kg/m³

Werkstoffbezeichnung	Beständigkeit					Farbe	Zellart	Temperatur °C	Raumgewicht kg/m³	Bemerkungen
	Öl	Benzin	Säure	Lauge	Ozon					
Inducon S 150	1	2	2	3	-	dunkelgrau	gemischtzellig	-40/ +100	150 +/- 15	
Inducon S 230	1	2	2	3	-	dunkelgrau	gemischtzellig	-40/ +100	230 +/- 23	
Moosgummi CR	3	3	3	3	3	hell	gemischtzellig	-40/ +110	700-1000	bds. mit stoffgemusterter Haut
Moosgummi EPDM	4	4	3	3	2	dunkelgrau	offenporig	-40/ +120	550-660	bds. mit stoffgemusterter Haut
Moosgummi NEO	3	3	3	3	3	dunkel	gemischtzellig	-40/ +110	600-1000	bds. mit stoffgemusterter Haut
Moosgummi NK	3	3	3	3	3	dunkelgrau	gemischtzellig	-40/ +70	350-750	bds. mit stoffgemusterter Haut
PESchaum 1130, RG 33	2	2	2	2	2	anthrazit	geschlossen zellig	-80/ +100	33	physiologisch unbedenklich
PESchaum 1130, RG 33	2	2	2	2	2	weiß	geschlossen zellig	-80/ +100	33	physiologisch unbedenklich
Polyurethan RG 35 zellig	2	2	4	3	-	hell	gemischtzellig	-20/ +80	350	Brandschutzklasse DIN 4102 B2
Silikon-schaum	3	4	3	3	2	hell	geschlossen zellig	-60/ +200	300 +/-100	WRC, BGA - konform/lebensmittelecht
Vulkollan® RG35 zellig, CELLASTO® MH2435	2	3	4	4	-	gelb	gemischtzellig	-30/ +80	350 +/-25	Brandschutzklasse DIN 4102 B2
Vulkollan® RG45 zellig, CELLASTO® MH2445	2	3	4	4	-	gelb	gemischtzellig	-30/ +80	450	Brandschutzklasse DIN 4102 B2
Zellkautschuk CR (Platten)	3	3	3	3	-	schwarz	geschlossen zellig	-40/ +80	150-200	FMVSS 302
Zellkautschuk CR (Rollen)	3	3	3	3	-	schwarz	geschlossen zellig	-50/ +95	150-200	FMVSS 302
Zellkautschuk EPDM (Platten)	3	4	3	3	1	schwarz	geschlossen zellig	-50/ +95	175 +/- 25	FMVSS 302, VW-Norm TL 1010 und 91101
Zellkautschuk EP (Rollen)	3	4	3	3	1	schwarz	geschlossen zellig	-50/ +95	175 +/- 25	FMVSS 302, VW-Norm TL 1010 und 91101
Zellkautschuk NBR (Platten)	1	2	3	3	2	schwarz	geschlossen zellig	-10/ +90	150-200	FMVSS 302

Ausführliche Technische Daten stellen wir Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung.

Normverweisungen entsprechen dem Ausgabestand des Datenblattes unserer Rohstofflieferanten.

Alle Angaben sind Mittelwerte. Unsere Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen.

Sie sind jedoch unverbindlich und schließen jede Haftung für Schäden und Nachteile, gleich welcher Art, auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter aus.

Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen.